(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I RESEL BUILDER I BERKE HER BERKE EINE BERKE BUIL I AR IN BERKE BUILD BUILD BUILD BERKE HER BERKE LEGE BUILD B

(43) 国際公開日 2005年1月20日(20.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/005541 A1

(51) 国際特許分類7: C08L 61/06, C08K 3/22, C08L 61/34

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009466

(22) 国際出願日:

2004年6月28日(28.06.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-195087 2003年7月10日(10.07.2003) JP 特願2004-067100 2004年3月10日(10.03.2004)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭有 機材工業株式会社 (ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8828688 宮崎県延岡 市中の瀬町2丁目5955番地 Miyazaki (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 松本 泰宏 (MAT-SUMOTO, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒4800105 愛知県丹羽郡 扶桑町大字南山名字新津26~4 旭有機材工業株 式会社 愛知工場内 Aichi (JP). 稲富 茂樹 (INATOMI, Shigeki) [JP/JP]; 〒4800105 愛知県丹羽郡扶桑町大字 南山名字新津26-4 旭有機材工業株式会社愛知 工場内 Aichi (JP).

- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号虎ノ門37森ビ ル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU. ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHENOL RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: フェノール樹脂組成物

(57) Abstract: A phenol resin composition, characterized in that it comprises a phenol resin and a boemite having an average particle diameter (shorter diameter) of 100 nm or less; and the phenol resin composition, which further comprises a benzoxazine resin in such an amount that the mass ratio of the phenol resin to the benzoxazine resin is in the range of 95/5 to 25/75. In a specific embodiment, the boemite has an aspect ratio of 1 to 100, the phenol resin composition further comprises an alumina based compound as a filler, or the composition contains boemite in an amount of 1 to 150 parts by mass relative to 100 parts by mass of a phenol resin.

(57) 要約: 本発明は、フェノール樹脂と、平均粒子径(短径)が100mm以下のペーマイトとを含有することを特 徴とするフェノール樹脂組成物、及び更に、ベンゾオキサジン樹脂を、フェノール樹脂とベンゾオキサジン樹脂と の質量比が95/5~25/75となる範囲内で含む、フェノール樹脂組成物に関する。その具体的態様として、 そのペーマイトのアスペクト比が1~100であること、さらに充填材としてアルミナ系化合物とを含有するこ と、フェノール樹脂100質量部に対してベーマイト1~150質量部となる割合で含有することを特徴とする。



02/00